

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLAS C 60 B 3 - OB

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und ÖNORM EN 13808,
RVS 11.06.58 (RVS 12.222)
gütesichert durch den GÖBE

ALLGEMEINES:

COLAS C 60 B 3 – OB ist eine kationische, un stabile, niedrigviskose Bitumenemulsion auf Basis zur Emulgierung geeignetem Bitumen (EN 12591).

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.

ANWENDUNGSBEREICH:

COLAS C 60 B 3 - OB wird als Bindemittel zur Herstellung von Oberflächenbehandlungen, Flickarbeiten und Tränkungen verwendet.


VERARBEITUNG:

Die Aufbringung von **COLAS C 60 B 3 – OB** kann mittels Handspritzlanzette, selbstfahrender Kleinspritzgeräte oder Service-Tanks mit Spritzbalken erfolgen. Die optimalen Aufwandsmengen müssen je nach Anwendungsspezifik bauseits bestimmt werden.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen oder im Fass zu 190 kg.

Dieses Produkt ist gütesichert gemäß Erlass des Bundesministeriums vom 12.11.98 ZI.850.300/7-VI/B/7/98 und unterliegt einer strengen Eigen- und Fremdüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLAS C 60 B 3 - OB	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	kationisch	ÖN EN 1430
pH-Wert	< 7	ÖN EN 12850
Brechverhalten, Brechwert	70 - 155	ÖN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	(58 – 64) %	ÖN EN 1428
Dynamische Viskosität (40 °C)	20 bis 300 mPa.s	ÖN EN 13302
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Haftverhalten	≥ 75 %	ÖN EN 13614

COLAS C 60 B 3 – OB ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

Email: office@colas.at

Internet: www.colas.at