

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60)

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und RVS 11.06.58 (RVS 12.222)

ALLGEMEINES:

COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60) ist eine amphotere, halbstarile Straßenbaubitumenemulsion auf Basis zur Emulgierung geeignetem Bitumen (EN 12 591).

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.

ANWENDUNGSBEREICH:


COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60) wird zur Begrünung von Böschungen, die durch Bodenerosion, Niederschläge und Wind gefährdet sind, verwendet. Durch das Aufspritzen von **COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60)** entsteht ein schwarzer Bitumenfilm, der als Wärme- und Feuchtigkeitsspeicher dient und dabei einen Treibhauseffekt erzeugt ohne den Boden dabei nachteilig zu beeinflussen.

COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60) kann mittels Handspritzlanzette erfolgen. Die optimalen Aufwandsmengen müssen je nach örtlicher Beschaffenheit bestimmt werden.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen oder im Fass zu 190 kg.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Eigenüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLAS C 60 B 7 (HS 60)	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	amphoter	ÖN EN 1430
pH-Wert	5,5 - 9	ÖN EN 12850
Brechverhalten, Brechwert	≥ 220	ÖN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	(58 – 64) %	ÖN EN 1428
Dynamische Viskosität (40 °C)	≤ 300	ÖN EN 14896
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	$\leq 0,5$ %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	$\leq 0,5$ %	ÖN EN 1429

COLAS C 60 B 7 (Colas HS 60) ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

Email: office@colas.at

Internet: www.colas.at