

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLAS C 60 B 4v (Colas O 60 K 100 Raps)

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und RVS 11.06.58 (RVS 12.222)

ALLGEMEINES:

COLAS C 60 B 4v (Colas O 60 K 100 Raps) ist eine kationische, un stabile niedrigviskose Bitumenemulsion auf Basis zur Emulgierung geeignetem Bitumen (EN 12591) mit einheimischem Rapsölzusatz.

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.

ANWENDUNGSBEREICH:

COLAS C 60 B 4v (Colas O 60 K 100 Raps) wird als Bindemittel zur Herstellung von Oberflächenbehandlungen, Flickarbeiten und Tränkungen verwendet.

Das Rapsöl bewirkt im Bindemittel eine positive Beeinflussung des Alterungsverhaltens und damit eine deutlich verbesserte Langzeitbeständigkeit der Erhaltungsarbeiten.


VERARBEITUNG:

Die Aufbringung von **COLAS C 60 B 4v (Colas O 60 K 100 Raps)** kann mittels Handspritzlanzette, selbstfahrenden Kleinspritzgeräten, Service-Tanks mit Spritzbalken oder Breitspritzgeräten erfolgen. Die optimalen Aufwandsmengen müssen je nach Anwendungsspezifika bauseits bestimmt werden.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen.

Dieses Produkt unterliegt einer strengen Eigenüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLAS C 60 B 4v (O 60 K 100 Raps)	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	kationisch	ÖN EN 1430
pH-Wert	< 7	ÖN EN 12850
Brechverhalten, Brechwert	70 - 130	ÖN EN 13075-1
Bindemittelgehalt	(58 – 64) %	ÖN EN 1428
Dynamische Viskosität (40 °C)	≤ 300 mPa.s	ÖN EN 14896
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Haftverhalten	≥ 75 %	ÖN EN 13614

COLAS C 60 B 4v (Colas O 60 K 100 Raps) ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0
Email: office@colas.at
Internet: www.colas.at