

MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

COLFLEX C 65 BP 7 - DDK

PRODUKTINFORMATION

BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508 und ÖNORM EN 13808,

RVS 11.06.58 (RVS 12.222)

gütesichert durch den GÖBE

ALLGEMEINES:

COLFLEX C 65 BP 7 – DDK ist eine kationische, stabile Bitumenemulsion auf Basis polymermodifiziertem zur Emulgierung geeignetem Bitumen (ÖNORM B 3613).

Die neue Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.

ANWENDUNGSBEREICH:

COLFLEX C 65 BP 7 - DDK wird als Bitumenemulsion für die Herstellung von Mischgut für Dünnschichtdecken (DDK) in Kaltbauweise verwendet und findet Anwendung auf Autobahnen, Landstraßen, Stadtstraßen, Rad- und Gehwegen.


VERARBEITUNG:

Die Erzeugung des Mischgutes mit **COLFLEX C 65 BP 7 – DDK** erfolgt direkt auf der Baustelle durch die Einbaumaschine. Die optimalen Rezepturen müssen mittels Eignungsprüfung bestimmt werden.

LIEFERFORM:

Im Tankwagen.

Dieses Produkt ist gütesichert gemäß Erlass des Bundesministeriums vom 12.11.98 Zl.850.300/7-VI/B/7/98 und unterliegt einer strengen Eigen- und Fremdüberwachung.



MEHR ALS BITUMEN

Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLFLEX C 65 BP 7 - DDK	Prüfnorm
Äußere Beschaffenheit Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
Teilchenpolarität	kationisch	ÖN EN 1430
pH-Wert	< 7	ÖN EN 12850
Mischzeit der Feinanteile	≥ 180	ÖN EN 13075-2
Bindemittelgehalt	(63 – 69) %	ÖN EN 1428
Dynam. Viskosität (40 °C)	20 bis 300 mPa.s	ÖN EN 13302
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
Haftverhalten	≥ 90 %	ÖN EN 13614
Elast. Rückstellung (25°C)	≥ 50 %	ÖN EN 13398

COLFLEX C 65 BP 7 – DDK ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH
A-8101 Gratkorn
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0
Email: office@colas.at
Internet: www.colas.at