

MEHR ALS BITUMEN

# Ihr Partner im Straßenbau

## COLFLEX C 67 BP 4v

### PRODUKTINFORMATION

#### BITUMENEMULSION

gemäß ÖNORM B 3508, ÖNORM EN 13808 und RVS 11.06.58 (RVS 12.222)  
gütesichert durch den GÖBE

#### ALLGEMEINES:

**COLFLEX C 67 BP 4v** ist eine kationische, instabile Bitumenemulsion auf Basis polymermodifiziertem zur Emulgierung geeignetem Bitumen (ÖNORM B 3613) mit einheimischem Rapsölzusatz.

Die Sortenbezeichnung basiert auf der Anforderungsnorm für Bitumenemulsionen, der **ÖNORM B 3508**.

#### ANWENDUNGSBEREICH:

**COLFLEX C 67 BP 4v** wird als Bindemittel zur Herstellung von hochwertigen Oberflächenbehandlungen auf stark beanspruchten Verkehrsflächen eingesetzt.


#### VERARBEITUNG:

Die Aufbringung von **COLFLEX C 67 BP 4v** kann mittels Handspritzlanzette, Service-Tanks mit Spritzbalken, Reparaturzügen oder Breitspritzgeräten erfolgen. Die optimalen Aufwandsmengen müssen je nach Anwendungsspezifik bauseits bestimmt werden.

#### LIEFERFORM:

Im Tankwagen.

**Dieses Produkt ist gütesichert gemäß Erlass des Bundesministeriums vom 12.11.98 Zl.850.300/7-VI/B/7/98 und unterliegt einer strengen Eigen- und Fremdüberwachung.**



MEHR ALS BITUMEN

# Ihr Partner im Straßenbau

Qualitätsmerkmal	COLFLEX C 67 BP 4v	Prüfnorm
<b>Äußere Beschaffenheit</b> Oberflächenbeschaffenheit Vorhandensein von Fremdstoffen Konsistenz Homogenität Geruch	glatt keine Fremdstoffe flüssig homogen nicht nach Teerölen, nicht nach Halogenkohlenwasserstoffen	ÖN EN 1425
<b>Teilchenpolarität</b>	kationisch	ÖN EN 1430
<b>pH-Wert</b>	< 7	ÖN EN 12850
<b>Brechverhalten, Brechwert</b>	70 - 130	ÖN EN 13075-1
<b>Bindemittelgehalt</b>	(65 – 71) %	ÖN EN 1428
<b>Öldestillatgehalt</b>	≤ 2 %	ÖN EN 1431
<b>Dynamische Viskosität (40 °C)</b>	(80 – 1400) mPa.s	ÖN EN 13302
<b>Siebrückstand 0,5-mm-Sieb</b>	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
<b>Siebrückstand 0,5-mm-Sieb (7 Tage Lagerung)</b>	≤ 0,5 %	ÖN EN 1429
<b>Haftverhalten</b>	≥ 90 %	ÖN EN 13614
<b>Kohäsion, Pendelprüfung</b>	≥ 0,7 J/cm <sup>2</sup>	ÖN EN 13588

COLFLEX C 67 BP 4v ist nur erhältlich bei:

Colas GmbH  
A-8101 Gratkorn  
Flurgasse 9

Tel. : +43 (0) 3124 22232-0

Email: [office@colas.at](mailto:office@colas.at)

Internet: [www.colas.at](http://www.colas.at)